




KiwiGrip 
Non-Skid Deck Systems

CONSIGNES D'APPLICATION

www.kiwigrip.com

KIWIGRIP APPLICATION AND DRYING WINDOW

* Maintain deck and ambient conditions as shown in each zone before allowing KiwiGrip to get wet.



1. N'appliquez pas le KiwiGrip si vous pensez que les conditions d'application seront en dehors de la plage, avant que le KiwiGrip soit complètement sec.
2. Le temps de prise est considérablement réduit en plein soleil ou par temps chaud (ajoutez 10% d'eau pour allonger le temps de séchage).
3. Le temps de séchage est nettement plus long quand il fait froid. Agiter l'air avec un ventilateur ou un brasseur d'air réduit le temps de séchage.

CONSEILS RAPIDES

- Appliquez toujours le KiwiGrip sur une surface étanche pour empêcher l'eau et les co-solvants de pénétrer dans le substrat.
- Évitez toute application en plein soleil, car la température du pont augmente. Quand le pont est chaud, vous avez moins de temps pour travailler et il est difficile d'obtenir une texture régulière.
- Votre technique va s'améliorer au fur et à mesure. Pour avoir un bon résultat, faites d'abord un essai sur du carton ou du contreplaqué.
- Retirez le ruban adhésif de masquage pendant que le KiwiGrip est encore humide pour que les bords soient nets.
- Voyez les plages d'application et de séchage, en dernière page, pour assurer un bon durcissement et un bon collage.

KiwiGrip est un gel dont la texture est assurée par le rouleau KiwiGrip. Le résultat dépend de votre technique et des conditions d'application. Dès que vous avez fini d'étaler le gel KiwiGrip uniformément au rouleau, les pics s'applatissent sous l'effet de la gravité. Quand il fait chaud et sec, ce temps est réduit et les pics peuvent rester assez hauts et pointus, en faisant des creux profonds. Quand les conditions sont fraîches et humides, cela donne du temps aux pics pour s'arrondir et aux creux pour se remplir. Les pics hauts et pointus forment un meilleur antidérapant mais la surface attire plus la saleté. Les sommets arrondis sont plus faciles à nettoyer mais ne sont pas très antidérapants. Le KiwiGrip, en sortie du bidon, entre 15 - 20°C, permet d'obtenir une texture intermédiaire entre agressive et douce.

CONDITIONS CLIMATIQUES

Comme toutes les peintures, KiwiGrip ne sèche bien que quand les conditions climatiques sont favorables. Heureusement, la plage du KiwiGrip est large. L'humidité relative doit être suffisamment basse pour que l'eau du KiwiGrip s'évapore avant la libération des co-solvants. Des températures plus élevées autorisent une humidité plus élevée. N'appliquez pas le KiwiGrip quand il fait sec, car vous pourriez vous trouver en-dehors de la plage d'application de la figure 1. Dans tous les cas, le KiwiGrip DOIT sécher comme l'indique la figure 1, avant de devenir humide ou si l'humidité relative monte au-dessus de 90%.

Évitez de l'appliquer en plein soleil, car cela augmente la température du pont. Quand le pont est chaud, vous avez moins de temps pour travailler et pour obtenir une texture régulière. On peut diluer le KiwiGrip avec 10% d'eau pour ralentir le séchage par temps chaud et/ou quand les conditions sont arides.

PREPARATION DE LA SURFACE

Appliquez toujours KiwiGrip sur une surface étanche pour empêcher l'eau et les co-solvants de pénétrer dans le substrat. Évitez les solvants comme l'acétone, le MEK, les diluants de peintures, etc.

Ancien gel-coat : frottez la vieille couche de gel-coat avec une toile à gratter dure ou une brosse en inox et un bon savon dégraissant pour retirer l'oxydation, la saleté et l'huile. Il faut un agent permettant d'enlever la cire, si le cirage remonte à 5 ans.

Polyester frais ou fibre de verre époxy : s'il y a de la cire dans le polyester, il faut d'abord l'enlever complètement avec un agent spécial. Poncez ensuite avec un papier de verre de grade 60-100. Lavez bien avec de l'eau et un savon dégraissant.

Aluminium ou acier : un faut un primaire sur les métaux, pour protéger la sous-couche de métal de l'oxydation ou de la corrosion. Le KiwiGrip est compatible avec tous les primaires. Appliquez le primaire en suivant les consignes du fabricant. Poncez légèrement le primaire avec un papier de verre de grade 100-220. Essayez 3 fois la poussière avec des chiffons humides.

Bois : il faut une couche de peinture ou d'enduit sur le bois pour empêcher l'eau et les co-solvants de pénétrer dans le bois. Toutes les peintures et les primaires sans silicone conviennent. Quand c'est sec, poncez légèrement la peinture, le primaire ou l'enduit pour enlever le brillant, avec un papier de verre de grade 100-200. Essayez 3 fois la poussière avec des chiffons humides.

Béton : le béton doit être parfaitement sec et rendu étanche avec un enduit sans silicone. Frottez ensuite à l'eau savonneuse. Laissez sécher.

Carrelages/Marbre/Porcelaine : les surfaces ne doivent présenter aucune trace de gras, de savon ou contamination. Pour les abords des piscines, faites attention aux accumulations grasses au cours des ans. En frottant énergiquement mais sans excès, on enlève les traces de gras. Poncez bien pour enlever le brillant et obtenir une surface érodée pour que KiwiGrip tienne bien. Essayez 3 fois la poussière avec des chiffons humides.

Sols en vinyle : enlevez la cire avec un agent spécial. Poncez énergiquement avec un papier de verre de grade 80-150 pour enlever le brillant et obtenir une surface érodée. Essayez 3 fois la poussière avec des chiffons humides. Faites un test avec un patch pour vous assurer du collage. Il faut attendre plusieurs jours avant de tester la résistance au collage. Pour les acryliques à base d'eau, il faut environ une semaine pour obtenir un bon collage.

Remplacer de la moquette : enlevez l'ancienne moquette. Avec une ponceuse à bande ou une ponceuse orbitale, enlevez toute la colle qui se retire facilement. Ne vous inquiétez pas de la colle qui reste dans le grain ou des petits morceaux de colle difficiles à enlever. Si le bois est à nu, recouvrez-le, comme indiqué au chapitre "Bois" ci-dessus. Le KiwiGrip adhère bien aux restes de colle et les éclats de colle seront absorbés par la texture du KiwiGrip.

MASQUAGE

Si vous repolissez des surfaces brillantes, terminez votre travail avant d'appliquer le KiwiGrip. Ne vous inquiétez si cela déborde sur les parties anti dérapantes. Il faut, pour les polyuréthanes linéaires et les Interlux, Awlgrip, Sterling, Alexseal, Petit, Imron, 3 jours de séchage avant d'appliquer un ruban de masquage. Faites bien attention au masquage, car cela donne des résultats professionnels.

On peut créer rapidement des arrondis masqués, dans les coins, en procédant comme suit :

- Commencez par dérouler un ruban 3M mince (une largeur de 6 mm convient bien) pour suivre un rayon marqué au crayon sur le pont.
- Ensuite, mettez du ruban bien d'équerre et retouchez ensuite, avec un couteau scalpel, en suivant la circonférence d'un bol ou d'une boîte de conserve, comme guide. N'incisez pas la couche supérieure. Appuyez juste assez sur la lame pour rayer le ruban et le déchirer facilement en contrôlant votre geste.

Après le masquage, poncez la couche supérieure fraîche avec un papier de verre de grade 60-180. Poncez bien juste au-dessus du ruban. Prenez un papier de verre plus fin sur les bords pour ne pas abîmer le ruban. On peut facilement réparer le ruban abîmé en remettant du ruban sur la partie abîmée. Après le ponçage, nettoyez plusieurs fois la poussière avec des chiffons humides.

MELANGER/AGITER

Pour que le résultat soit meilleur, agitez le bidon de KiwiGrip avec un agitateur du commerce. Vous pouvez également mélanger le KiwiGrip à la main avec une large palette de mélange pour que le produit, après fabrication, ne se dépose pas. (REMARQUE : il est normal de retrouver des petits granulés de produit en suspension dans le gel. Ils seront dispersés dans la texture.)

Quand on mélange ou qu'on agite rapidement un bidon partiellement rempli, on incorpore des bulles d'air qui produiront des micro cratères dans la surface finie. Ces petits cratères ne sont pas dangereux mais peuvent rendre la surface difficile à nettoyer.

APPLICATION

Vous allez améliorer votre technique au fur et à mesure. Pour obtenir un meilleur résultat, exercez-vous sur du carton ou du contreplaqué avant de commencer votre pont.

Choisissez une petite partie de votre pont pour commencer à appliquer le KiwiGrip. Commencez d'abord par de petites parties, puis faites des parties plus grandes quand vous vous sentez plus à l'aise et que l'expérience rentre. Si vous n'êtes pas satisfait du résultat, essayez le KiwiGrip avec un chiffon humide et recommencez.

Travaillez sur de petites parties à la fois. Débutez avec un carré de 30 cm de côté. Utilisez un grand pinceau ou une truelle crantée pour appliquer une couche épaisse sur la zone choisie. Il faut environ un litre pour 2 mètres carrés.

Certains clients préfèrent utiliser une truelle dentelée, habituellement utilisée pour appliquer la colle des carrelages. Avec des dents de 3mm on obtient une finition fine et mince, ressemblant aux couches de finition à remplissage pulvérulent, alors que des dents de 6mm donnent une couche épaisse avec des pics et des creux plus prononcés. Une couche fine est plus agréable à l'oeil et est plus facile à nettoyer, mais s'usera plus vite et se fissurera plus rapidement. Une couche plus épaisse sera plus anti-dérapante, résistera mieux à l'usure et créera un bon pontage des fissures, mais sera difficile à nettoyer.

Exercez-vous sur du carton, du contreplaqué ou une partie de votre pont afin de choisir la texture qui vous convient. Ayez à l'esprit que toutes les surfaces ne demandent pas la même texture. Il faut, pour les sièges du cockpit, une texture plus fine que pour le sol du cockpit.

Avec votre rouleau KiwiGrip, étalez régulièrement le KiwiGrip sur une petite zone. Quand cela est fait, faites des va-et-vient avec le rouleau sur la surface, dans chaque sens (ou dans tous les sens) pour uniformiser la texture. Finissez cette partie en repassant votre rouleau, en appuyant très peu. Ces dernières passes permettent d'éliminer les bulles d'air qui se forment sous les pics.

Quand la texture semble régulière et que le résultat vous convient, retirez le ruban masquant et passez rapidement à la partie suivante. (*Relisez la remarque à propos de comment enlever le ruban masquant.)

Même si, par temps frais, il est possible d'être seul pour appliquer le KiwiGrip, il vaut mieux être à deux. Une personne est chargée d'appliquer une bonne quantité de KiwiGrip devant le rouleau et de revenir en arrière pour tirer ce ruban de matière derrière le rouleau.

L'autre personne sera chargée de bien répartir le gel de KiwiGrip sur le pont et de créer une texture régulière grâce au rouleau de texture KiwiGrip. Les outils du commerce donne des résultats légèrement différents, pour la texture, qui peuvent ou non se remarquer.

Si le KiwiGrip sèche trop vite et que avez du mal à obtenir une texture régulière :

- a. Travaillez sur de petites zones, en étant très régulier (conservez les bords humides).
- b. Arrêtez et attendez qu'il fasse plus frais (de nuit avec un éclairage, ou tôt le matin, quand vous avez enlevé la rosée).
- c. Ajoutez 10% d'eau pour ralentir le processus de séchage.

*Une remarque à propos du ruban de masquage : retirez le ruban quand la couche est encore humide afin de laisser les bords s'étaler un peu et finir joliment les rayons. Si le KiwiGrip s'étale et devient un peu caoutchouteux, prenez un rasoir pour faire des retouches et enlever le ruban. Quand on enlève le ruban alors que le KiwiGrip est presque sec mais pas totalement polymérisé et collé, on arrache le film du pont.

Si le résultat n'est pas assez régulier, essuyez le gel et recommencez l'application mais utilisez moins de matière (ou plus) la deuxième fois.

Pour avoir une texture plus agressive, laissez la couche sécher partiellement, repassez le rouleau pour redresser les pics qui se sont affaiblis. Nous appelons cette opération le contre roulage. il vous faudra un peu d'expérience pour savoir combien de temps attendre avant le contre roulage, en fonction de vos propres conditions. Nous vous suggérons de faire un contre roulage toutes les 5 minutes pour trouver le meilleur délai, quand votre KiwiGrip a épaissi mais n'est pas encore collant.

TEMPS DE SECHAGE

Le temps de séchage dépend de la température et de l'humidité. A 10°C, il vous reste environ 20 minutes de travail avant de perdre le "bord humide." Normalement, une heure suffit, à 23° C, pour sécher. Attendez au moins 4 heures avant de passer la deuxième couche. Quand il y a plus d'humidité, le temps de séchage est plus long et on a plus de temps pour travailler.

Dès le lendemain, vous pouvez marcher sur votre nouveau pont sans chaussures. En 48 heures, le produit est dur mais reste légèrement caoutchouteux. Il atteint sa dureté finale au cours du temps. Il faut une semaine, à peu près, pour que la colle soit totalement polymérisée.

DEUXIEME COUCHE

Quand il faut une maintenance ou une deuxième couche, utilisez un savon pour bateau pour épurer la surface et la débarrasser des contaminants. La surface doit être parfaitement propre. Pas besoin de poncer, vous n'avez qu'à appliquer la couche, comme vous l'avez fait précédemment. Si vous maniez la brosse et le rouleau avec précaution, pas besoin de masquer de nouveau. Si votre technique n'est pas assez assurée, masquez de nouveau la surface, sur le bord de la précédente couche de KiwiGrip, puis continuez votre travail. En général, il faut une deuxième couche uniquement là où les pics se sont affaîsés.

NETTOYAGE

Lavez les outils et les équipements à l'eau claire pendant que la matière est encore fraîche.

A la fin du séchage complet (quelques jours) lavez votre pont à l'eau claire pour enlever les résidus ressemblant à du savon qui ont migré à la surface pendant la polymérisation du KiwiGrip.

NUANCE PERSONNALISEE

Il est possible de teinter le KiwiGrip en utilisant les teintures universelles qu'on trouve chez les vendeurs de peinture. Le volume de teinte doit être au maximum de 2% (soit 20cc par litre). Cela suffit à créer un léger ton pastel.

Vous pouvez télécharger des consignes complètes de teinture sur www.kiwigrip.com ou envoyer un email à info@kiwigrip.com.

PYI Inc.
12532 Beverly Park Road
Lynnwood, WA 98087
info@pyiinc.com
www.pyiinc.com

03-101117